

1+1 柔性防水砂浆

2-Parts Flexible Waterproof Slurry

- ✓ 柔性配方，能覆盖毛细裂缝
- ✓ 滚涂轻松
- ✓ 环保无毒

产品描述

本产品是一种双组份（粉剂+乳液）高分子聚合物水泥基防水浆料。

用途

适用于室内长期潮湿部位，如：浴室、阳台、厨房等场所。

基层处理

基层必须干燥、清洁，无油污、腻子、浮浆层等有碍粘结的物质，基层无尖锐突出物（如：钉子、石子等）。地面需有足够的泄水坡度，并导向出水口。可涂刷在潮湿基层，但不得有明水或流动的水。

新铺设的水泥砂浆基层至少养护 14 天，新浇筑的混凝土基层需养护 28 天。

基面吸水率大或高温天气下，推荐先以 DUNLOP 通用型底涂剂打底，或者将基面用清水湿润，但是基面表面不得有明水。

施工

将粉剂倒入乳液中，均匀搅拌成均匀无结块的浆体，静置 3 分钟-5 分钟后再搅拌一次，推荐使用电动搅拌器。用平板刮板或短毛滚筒将本品按水平方向均匀涂敷一遍，确保本品完全覆盖基材。待第一涂至少 4 小时后（视温湿度及通风状况，干固时间可能延长或缩短），以同样方法按垂直方向滚涂第二遍。第二涂干固后需要养护 3 天，方可进行后续施工，如闭水试验、贴砖等。

小贴士：为了更好地增强基面于本品的结合力，建议使用 DUNLOP 通用型底涂剂涂刷基面一遍。若基面为加气混凝土或其它多孔类基材，需使用 DUNLOP 通用型底涂剂涂两遍。

用量

用量约为 1.5kg/m²-2kg/m²（因基材和施工方法而异）。为保证防水效果，推荐防水层干膜厚度 1.2mm-1.5mm。



包装

桶装：20kg

组合：32.5kg

颜色

灰色，蓝色

储存

未开封干燥阴凉处（23℃，50%相对湿度）情况下，保存 12 个月。

注意事项

1. 严禁掺水或加水泥等导致原有比例改变
2. 施工温度范围：5℃-35℃为宜
3. 混合后的材料静置时间若超过 30 分钟，应再次搅拌以防止沉淀
4. 本品含有水泥，操作时应正确佩戴个人防护用品

参考标准

JC/T 2090-2011《聚合物水泥防水浆料》
（下一页继续）

1+1 柔性防水砂浆

2-Parts Flexible Waterproof Slurry

(接上一页)

安全预防措施

在常规使用中，本产品无毒无害。但应避免直接接触皮肤和眼睛。如不慎溅入眼睛，必须立即用大量清水进行冲洗并就医。使用时，要正确穿戴上合适的防护手套和护目镜。混合时，避免产生扬尘。如误食却未呕吐，应先用水漱口，然后尽可能多地喝水，并就医。

避免儿童接触本产品

如欲了解更多材料安全数据，请参阅最新的材料安全数据表。

免责声明

本文所载的技术数据均基于现有的经验和知识。用户有责任遵循 DUNLOP 提供的使用指南。如有不确定情况，请小面积试用或与我们联系。