

大板岩板专用高柔性粘结剂

High Flexibility Super Large Format Tile Adhesive

- ✓ 超强粘结，超高柔性
- ✓ 强力抗滑移，调整时间长
- ✓ 批刮顺滑
- ✓ 绿色环保

产品描述

大板岩板专用高柔性粘结剂是一种适用于墙面和地面的聚合物改性水泥基瓷砖粘结剂，采用独特增强型抗滑移配方，具有超强的抗滑移性能和粘结性能，是粘贴岩板、陶瓷薄板、大板、大尺寸玻化砖、及任何吸水率瓷砖和非湿气敏感型石材的理想选择。本品由高标号水泥、精细骨料、超强聚合物及特殊添加剂混合而成。

适用范围

室内外、商用或住宅、墙面和地面皆可；
适用于粘贴岩板、陶瓷薄板、大型瓷砖，天然石材（非湿气敏感型），人造石材等；
适用基层包括水泥砂浆、混凝土、砖墙、加气混凝土砌块、水泥基自流平地坪等。

参考标准

JC/T 547-2017(C2TES1)

基层处理

基层表面必须遵循干净、坚实、无灰尘、污垢、油脂、养护剂、松散碎屑和其它有碍粘结的物质，确保与基层有良好的粘结强度，以承受瓷砖的重量。混凝土必须养护 4 周以上，水泥砂浆找平层必须养护 7 天以上，抗拉强度大于所用瓷砖粘结剂粘结强度。

如需在密实光滑的基面上使用本品铺贴瓷砖，如：新浇混凝土则应先行予以机械糙化。

混合

在干净的容器中放入清水，然后加入本品，用机械搅拌的方式混合至均匀细柔的浆体，刮下搅拌桶壁上的瓷砖胶，静至约 3 分钟后再次搅拌 1 分钟，即可得到均匀无结块的易施工的砂浆。

混合重量比：建议使用机械搅拌，20kg 粉剂约需加 4.8 升水。混合后的砂浆须立即使用。超过使用时效的瓷砖胶必须丢弃，不得加水再次搅拌。



注：在工作时间内，按可施工面积，搅拌适量材料。工作时间和强度发展随温度升高和降低而加速或迟缓。不可在 5°C 以下或 35°C 以上环境下施工。严禁加入其他任何物质。

施工

施工前清理基层表面的污染物，清理石材背面的浮灰、污垢等任何可能影响粘结的污染物，石材背面如有有机树脂粘结的背网，则必须将背网及树脂全部去除。

在基层表面先用力薄批一层搅拌好的瓷砖胶浆料，然后在其表面继续批刮适宜厚度的浆料，并用合适规格的齿形刮刀将瓷砖胶浆料梳理成条状。刮胶面积控制在 1 m² 以内，确保可以在 30 分钟内完成铺贴为宜。

粘贴岩板、陶瓷薄板，或大尺寸瓷砖，应在清理好的基层上平整地薄批一层浆料，然后在铺贴材料背面批刮一层瓷砖胶，随即将铺贴面材按压在基面瓷砖胶上，并进行揉压。然后用橡皮锤轻轻从瓷砖中间向两边敲击瓷砖，以确保满浆。

最后检查

铺贴好的石材平整度。

填缝

使用本品粘贴瓷砖时，在 23°C 下，通常至少养护 24 小时后方可填缝。可选用合适的 DUNLOP 系列填缝剂。

包装

本品以塑料薄膜内衬的复合纸袋包装，净重 20kg。

耗用量

以薄床粘贴施工每 m² 约 4kg - 7kg，实际用量因施工中多种因素影响的而不同。

大板岩板专用柔性粘结剂

High Flexibility Super Large Format Tile Adhesive

颜色

浅灰色，白色

储存及有效期

本品必须在未开封的状态下储存在阴凉干燥清洁的平地上，避免通风。如按上述条件正确储存，按包装上所标示的生产日期起，有 12 个月的储存期。

特别申明

用于外墙瓷砖粘贴时，瓷砖的选用以及铺贴的高度必须符合当地法律法规要求。

健康和安全

本品在正常用途下是无害产品。但依然含有波特兰水泥和石英砂等碱性反应物，长时间接触会发生对皮肤有刺激作用。避免产品产生粉尘和吸入。避免眼睛和皮肤接触产品。穿戴合适的防护装备，如防尘面罩、手套、护目镜。如接触到眼睛，立即在流水下冲洗几分钟。如接触到皮肤，请至流水下冲洗。如产品粉尘被吸入，请转移到新鲜空气处，确保呼吸通畅，用水冲洗口腔。如有不适症状，请就医。硬化后对人体和生态是安全的。

更多信息，请参见材料安全手册 (MSDS)。

免责声明

产品型录及公司员工或代理商、经销商所提供的产品资料，皆是根据我们以往丰富的实务经验，诚挚地为客户解决工程问题。公司本着持续研发的一贯目标，在任何时刻我们将保有权力更新产品最新资料。我们也保证持续提供高品质的产品。然而，因本公司无法掌控工地现场或施工操作，故不承担由此造成的任何损失或损坏的相关责任。在大面积使用本品之前，请先小范围试用。